ISO 340

# JET® FLAM

## SANGLE AUTO EXTINGUIBLE
FLAME RETARDANT ELEVATOR BELT



IRM 902 < 15%
ANTIGRAS
FAT-RESISTANT

ANTIVIEILLISSEMENT
DURABLE

+80°C
-20°C
TEMPÉRATURE
TEMPERATURE

ISO284 < 300MΩ
ANTISTATIQUE
ANTISTATIC

ISO 4649
< 170 mm³
ANTIABRASIF
ANTIABRASIVE

### REVÊTEMENT :
- Caoutchouc noir SBR/NBR
- Antistatique
- Auto extinguible ISO 340
- Résistant aux produits gras végétaux et animaux
- 3+1 : 3 mm côté poulie pour une meilleure adhérence et une durée de vie longue
- Antiabrasif : ISO 4649 < 170 mm³

### CARCASSE TEXTILE :
- Chaîne polyester, trame polyamide

### TEMPÉRATURE D'UTILISATION :
- -20°C à +80°C

### COATING :
- SBR/NBR black rubber
- Antistatic
- Flame resistant ISO 340
- Vegetal and animal medium fat resistant
- 3+1 : 3 mm pulley side for a better adherence and a longer lifetime
- Antiabrasive : ISO 4649 < 170 mm³

### CARCASS TEXTILE :
- Chain polyester, Weft polyamide

### USAGE TEMPERATURE :
- -20°C to +80°C

### CARACTÉRISTIQUES — CHARACTERISTICS JET® FLAM

| RÉSISTANCE RUPTURE (N/mm) | *RUPTURE STRENGTH (N/mm)* | 315 | 400 | 630 | 800 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de plis | Number of Plies | 2 | 3 | 3 | 4 |
| Epaisseurs* (mm) + Revêtement *Totale (mm)* | Thicknesses* (mm) + Coating *Total (mm)* | 3+1 6,3 | 3+1 7,0 | 3+1 7,9 | 3+1 9,3 |
| Poids moyen (kg) | Average weight (kg) | 8,9 | 9,3 | 10,2 | 12,0 |
| Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie enrobée | Minimum Roll Diameter (mm) Covered Pulley | 200 | 250 | 400 | 500 |
| Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie nue | Minimum Roll Diameter (mm) Uncovered Pulley | 250 | 315 | 500 | 630 |
| Largeur maximum conseillée (mm) | Width maximum advised (mm) | 400 | 500 | 800 | 1000 |

*Tolérances : Epaisseurs de revêtement +/- 0,2 mm — Epaisseur totale +/- 1 mm — Largeur +/- 1% — Minimum +/- 5 mm*
*Tolerances : Coating Thicknesses +/- 0,2 mm — Total Thickness +/- 1mm — Width +/- 1% — +/- 5 mm minimum*

Document non contractuel - Non contractual document



NOUVEAU NEW

Sans glissement
Without slipping

# JET® FLAM VLE

## SUPER OIL 100% NBR




## SANGLE À TRÈS FAIBLE ALLONGEMENT ET TRÈS BONNE TENUE AU GRAS

VERY LOW ELONGATION AND VERY HIGH OIL RESITANCE





ANTIVIEILLISSEMENT
DURABLE




TEMPÉRATURE
TEMPERATURE




ANTISTATIQUE
ANTISTATIC




ANTIABRASIF
ANTIABRASIVE

- Aucun allongement après première installation
- Installation simplifiée = Une seule tension définitive
- Sécurité renforcée = Sans glissement
- Sans entretien

### REVÊTEMENT :

- Très faible allongement 0,8%
- Caoutchouc noir 100 % NBR
- Antistatique • Auto extinguible ISO 340
- Résistant aux huiles minérales, végétales, et animales
- 3+1 : 3 mm côté poulie pour une meilleure adhérence et une durée de vie longue
- Antiabrasif : ISO 4649 < 170 mm³

### CARCASSE TEXTILE :

- Chaîne polyester, trame polyamide

### TEMPÉRATURE D'UTILISATION :

- -25°C à +80°C

- No elongation after first installation
- Simplified installation = One final tensioning
- Enhanced security = Not slip
- Maintenance free

### COATING :

- Very Low Elongation 0,8%
- 100 % NBR black rubber
- Antistatic • Flame resistant ISO 340
- Mineral, vegetal and animal high fat resistant
- 3+1 : 3 mm pulley side for a better adherence and a longer lifetime
- Antiabrasive : ISO 4649< 170 mm³

### CARCASS TEXTILE :

- Chain polyester, Weft polyamide

### WORKING TEMPERATURE :

- -25°C to +80°C

### CARACTÉRISTIQUES — CHARACTERISTICS JET® FLAM VLE SUPER OIL 100% NBR

| RÉSISTANCE RUPTURE (N/mm) | *RUPTURE STRENGTH (N/mm)* | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de plis | Number of Plies | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Epaisseurs* (mm) + Revêtement *Totale (mm)* | Thicknesses* (mm) + Coating *Total (mm)* | 3+1 *6,4* | 3+1 *6,6* | 3+1 *8,3* | 3+1 *9,8* | 3+1 *10,1* | 3+1 *13,8* |
| Poids moyen (kg) | Average weight (kg) | 7,8 | 8,1 | 9,0 | 12,3 | 12,5 | 14,2 |
| Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie enrobée | Minimum Roll Diameter (mm) Covered Pulley | 200 | 250 | 400 | 500 | 630 | 800 |
| Diamètre minimum d'enroulement (mm) Poulie nue | Minimum Roll Diameter (mm) Uncovered Pulley | 250 | 315 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| Largeur maximum conseillée (mm) | Width maximum advised (mm) | 650 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 1800 |

**Tolérances : Epaisseurs de revêtement +/- 0,2 mm — Epaisseur totale +/- 1 mm — Largeur +/- 1% — Minimum +/- 5 mm*
**Tolerances : Coating Thicknesses +/- 0,2 mm — Total Thickness +/- 1mm — Width +/- 1% — +/- 5 mm minimum*

Document non contractuel - Non contractual document

